

表 1－種類の記号及び膜厚（JIS H 8641 の表 1 及び表 2 参照）

| 種類の記号 | 膜厚（ μm ） | 適用例 ^㉑ （参考） |
|---|---------------------|---|
| HDZT 35 | 35 以上 | 厚さ 5 mm 以下の素材、直径 12 mm 以上のボルト・ナット、厚さ 2.3 mm を超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
| HDZT 42 | 42 以上 | 厚さ 5 mm を超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
| HDZT 49 | 49 以上 | 厚さ 1 mm 以上の素材、直径 12 mm 以上のボルト・ナット及び厚さ 2.3 mm を超える座金 |
| HDZT 56 | 56 以上 | 厚さ 2 mm 以上の素材 |
| HDZT 63 | 63 以上 | 厚さ 3 mm 以上の素材 |
| HDZT 70 | 70 以上 | 厚さ 5 mm 以上の素材 |
| HDZT 77 | 77 以上 | 厚さ 6 mm 以上の素材 |
| 注 ^㉑ 適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。 | | |