

表 2－膜厚と付着量との関係（JIS H 8641 の解説表 I 参照）

膜厚 [この規格]		付着量 [旧規格 <sup>㉑</sup> ]		
種類の記号	膜厚 (μm)	種類	記号	付着量 (g/m <sup>2</sup> )
HDZT 35	35 以上	1 種 A	HDZ A	250 以上 <sup>㉒</sup>
HDZT 42	42 以上	1 種 B	HDZ B	300 以上 <sup>㉒</sup>
HDZT 49	49 以上	2 種 35	HDZ 35	350 以上
HDZT 56	56 以上	2 種 40	HDZ 40	400 以上
HDZT 63	63 以上	2 種 45	HDZ 45	450 以上
HDZT 70	70 以上	2 種 50	HDZ 50	500 以上
HDZT 77	77 以上	2 種 55	HDZ 55	550 以上

注<sup>㉑</sup> 旧規格では、2 種について付着量を規定している。

注<sup>㉒</sup> 1 種の付着量は、HDZ A の平均めっき膜厚の平均値 (35 μm) 又は HDZ B の平均めっき膜厚の平均値 (42 μm) に、めっき皮膜の密度を 7.2 g/cm<sup>3</sup> として、これに乗じた値を示す。